

























AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko, düzensiz dokulu bir yüzeye sahiptir ve daha iyi akustik konfor için iyi ses emilimi sunar.
- İyi ses emilimi (0.60(H) α_w)
Yüksek ses zayıflaması (38 dB)
- Perakende satış, ofisler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24 														
Kalınlık (mm)		15	15														
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C															
Ağırlık		3.6 - 3.8 kg / m ²															
Renk		Beyaz															
Ses emilimi		<p>EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.60 ASTM C 423'e göre</p>		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Ses yalıtımı		<p>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ EN 13501-1'e göre'e göre</p>															
Ses azaltması		<p>EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ EN 13501-1'e göre</p>															
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre														
Işık yansımaları		83%															
Isı iletkenliği		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ EN 12667'e göre															
Hava geçirgenliği		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) DIN 18177'e göre															
Nem direnci		90% RH															
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 IACG													
Temizlenebilirlik																	
Sürdürülebilirlik																	
		EN ISO 14021	EN ISO 14025	EC 1272/2008 Annex G													
		37-48%															

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.